



Автоэмаль АЛКИД

в аэрозольном баллоне 400 мл.

Назначение: для подкраски предварительно загрунтованных небольших участков кузова автомобиля, мотоциклов и других транспортных средств.

ТУ 2388-025-53934955-10
ТУ 2312-15-49404743-2006

Продукты	Автоэмаль "АЛКИД"	
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Загрунтованная, зашпатлеванная поверхность.	
Применение	Тщательно встряхивать баллон в течение 5 минут; Нанести необходимое количество слоев эмали на очищенную, обезжиренную и загрунтованную ремонтируемую поверхность; Расстояние до поверхности при нанесении 30-40 см;	
 Выдержка	10 минут между слоями.	
 Число слоев	2-3	
 Сушка		Режим сушки 20°C
	От пыли	3-4 час.
	Монтажная прочность	24 час.
Состав	Органические и неорганические пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки, алкидные смолы.	

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылить до тех пор, пока не перестанет поступать состав.