

# Base Coat эмаль базовая

RX B-01

Эмаль базовая предназначена для создания эффектных покрытий металлических и пластиковых деталей автомобиля в системе "База+лак". Базовые эмали представлены готовыми цветами и компонентами, не применяемыми в качестве самостоятельных покрытий.

Плотность: 0,95-1,2 г/см<sup>3</sup>. **Фасовка: 1 л.** VOC: 750 г/л.

Base coat is intended for making coatings of metal and plastic car parts in the "Base + clear" system. Base coat is presented by ready components, not used for standalone coating.

Density: 0,95-1,2 g/cm<sup>3</sup>. **Packing: 1 l.** VOC: 750 g/l.



15°-18°/20°C  
RX T-04  
50-60%

Ø1,3-1,4 mm  
P=2,0-4,0 bar  
x2: 3-20-30 мм

10"

15°-20°/20°C

## Основания/ Substrates

Заводское покрытие. загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание

Factory coating. primed surface – degrease, dry sand with P400, degrease again

### Пропорции смешивания/ Mixing ratio

эмаль базовая RX B-01/ Base Coat RX B-01

разбавитель для металликов RX T-04/  
Base Thinner RX T-04

### По объему, мл/ Volume ratio, ml

100

60

### По весу, г/ Weight ratio, g

100

55

### Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/ Spray viscosity (+20°C), "

15-18

### Диаметр сопла, мм/ Nozzle diameter, mm

1,3-1,4

### Давление, атм/ Pressure, atm

2,0-4,0

### Число слоёв/ Number of layers

2-3

### Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, μ

20-30

### Температура/ Temperature, °C

+15 - +30

### Относит. влажность воздуха/ Relative air moisture, %

≠75

### Сушка/ Drying times

Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°C, мин/  
Air drying before clear overlap at +20°C, min

15-20

### Последующие покрытия/ Coatability

Акриловые лаки  
Acrylic clears

### Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

24

# Binder BC биндер BC

RX B-01



Биндер BC применяется в качестве основы для получения эмалей типа "металлик" и "перламутр". Возможно применение для выравнивания цветового оттенка при окраске методом перехода.

Плотность: 0,9 г/см<sup>3</sup>. **Фасовка: 3,5 л.** VOC: 750 г/л.

Binder BC is intended as a basis for making of "metallic" and "pearl" topcoats type. Can be used to align the color tint for painting with the smooth transition method.

Density: 0,9 g/cm<sup>3</sup> **Packing: 3,5 l.** VOC: 750 g/l.

### Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

24