



Mipa 2K-HS- Klarlack C 85 —

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак качества HS (High Solid). Лак прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной масло- и бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность.

Возможность комбинирования с различными отвердителями и разбавителями позволяет применять лак C85 HS в любых производственных условиях.

Цвет	Бесцветный
Упаковка	1л, 5 л
Расход	6 – 8 м ² /литр (при толщине слоя 50 мкм.)

Поверхность для нанесения	Краски: MIPA BC - 2-Schicht-Basislack, MIPA WBC-Mischlack, MIPA Neon, MIPA VIP Exclusive.				
Особые указания	Не наносить при Т° ниже +10° С и влажности воздуха выше 75%. Не смешивать активированный материал с неактивированным. Обязательно довести материал до рабочей температуры +20°С.				
 Смешивание	2:1 по объёму с Mipa Harter MS10/ MS25/ MS40 отвердитель выбирается в зависимости от размера окрашиваемой поверхности и температуры в помещении. ВЯЗКОСТЬ материала 4 мм, +20° С, ДИН 53211 - 18-20 сек. Добавление разбавителя Mipa 2K-Verdunnung - 0-10% ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ готовой к применению смеси 4-6 часов.				
 Нанесение	Давление распыла	Диаметр сопла	Кол-во слоев	Толщина слоя	
высокого давления	3-5 бар	1,4-1,6 мм	1,5-2	50 - 60 мкм	
HVLP	2-3 бар	1,3-1,4 мм	1,5-2	50 - 60 мкм	
	Нанести тонкий, лёгкий слой для адгезии и через 0-5мин. – полный слой. Либо нанести два полных слоя с выдержкой между слоями 10 мин.				
 Воздушная сушка	Параметры сушки	от пыли	монтажная прочность	полное высыхание	
	При +20° С	30 мин.	6 часов	12 часов	
	При +60° С	5 мин.	30 мин.	после остывания	
 Время выдержки	При ускоренной сушке - 10 мин.				
 ИК-сушка	Коротковолновое излучение 6-11 мин. (информация из тех. паспорта источника инфракрасного излучения)				