



Царапинам устойчивый акриловый лак MS качества RELOCRYL 2K-MS-KLARLACK

Информация об изделии

страница 1/1

Relocryl 2K-Acryl-Klarlack MS - это 2-компонентный акриловый покрывной лак с большим содержанием твёрдых частиц. При использовании акрилового отвердителя Relocryl Multi методом нанесения двухслойного покрытия можно выполнить слой большой толщины. Relocryl 2K-Acryl-Klarlack MS характеризуется превосходной устойчивостью к воздействию атмосферных условий, к пожелтению, а также характеризуется высокой прочностью. Кроме этого лак имеет высокоэффективную систему защиты от ультрафиолетовых лучей. Используется в качестве покрывного лака и может наноситься на поверхности, обработанные любыми двухслойными базовыми красками стандартных автомобильных лакокрасочных систем.

Расход: 6 – 8 м²/л.

Цвет	Прозрачный			
Коэффициент смешивания	2 : 1 по объему			
Отвердитель	Relocryl Acryl-Härter Multi kurz или normal			
Разбавитель	Без растворителя			
Вязкость материала при +20 °C	18 – 20 с 4 мм DIN			
Нанесение	Давление распыления	Диаметр сопла	Количество слоев	
Покрасочный пистолет	4 – 5 бар	1,4 мм	2	
Безвоздушное / Воздушное				
Жизнеспособность	4 – 6 часов			
Толщина слоя / Сухой пленки	40 – 50 мкм			
Время отверждения / Время выдержки между слоями	5 – 10 минут между слоями			
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Сухо на ощупь	Полная твердость
При температуре +20° C		30 мин.	12 часов	24 часа
При температуре +60° C		5 мин.	30 мин.	2 часа

Примечания: условия применения: при температуре не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха не выше 75 %.

Все изделия должны быть переработаны в соответствии с нормами, разработанными органами здравоохранения по окружающей среде. Берегите окружающую среду.

Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют современным стандартам и обоснованы большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не являются обязывающими и не предоставляют никакой гарантии.