



## NOVAKRYL 570

### БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2+1

Номер артикула	Упаковка единичная (л)	Количество в коробке (шт.)
NOVAKRYL 570		
38071	1,0	6
38073	5,0	4
Отвердитель Н 5120 (стандартный)		
35631	0,5	6
35636	2,5	4
Отвердитель Н 5120 (быстрый)		
35641	0,5	6
35646	2,5	4
Отвердитель Н 5120 (медленный)		
35651	0,5	6
35656	2,5	4

Бесцветный акриловый лак с большим количеством твердых частиц и повышенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant). Очень легкое нанесение и быстрое высыхание облегчают работу и сокращают время пребывания автомобиля в лакировочной кабине. Высокая твердость, устойчивость к UV (УФ) и атмосферным условиям гарантируют высокую прочность, а блеск и "глубина" придают отличный внешний вид лакового покрытия.



2+1+20%



Разбавлять  
DIN 4/20°C  
16-18 сек.



2-3 X, 3-4 бара  
Ø 1.3-1.4 мм



5-10 мин./20°C



Рабочая твердость  
14 ч / 20°C  
45 мин. / 60°C



VOC II/B/e допустим. \* = 840 г/л  
VOC = 565 г/л

\* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



Больше информации  
о применении и правилах  
хранения в Техническом  
Карте: LT-03-06



ИДЕАЛЬНАЯ  
РАСТЕКАЕМОСТЬ

