

ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



KLARLACK 300

АКРИЛОВЫЙ ЛАК

KLARLACK 300 – это акриловый быстросохнущий лак с высокой финишной твердостью. Отличается хорошей растекаемостью и высоким блеском. Взаимодействует со всеми базовыми лаками, доступными на рынке, его можно применять на водные лаки.

Устойчив к УФ-излучению и атмосферным условиям. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как строительство, каменное, мраморное, керамическое, стекло- и кристаллизаторное производство, судостроение.

VOC OK VOC = 570 г/л (для смеси, готовой к нанесению)

Номер артикула	Упаковка единичная (мл)	Количество в коробке (шт.)
99223	500	6
99224	1000	6
992273	5000	4
отвердитель 99421	250	6
отвердитель 99423	500	6
отвердитель 99425	2500	4



2+1



DIN 4/20°C
16+18 сек.



2-3Х
2+4 бар
Ø 1,3+1,4 мм



3+5 мин.



Рабочая твердость
10 ч/20°C
30 мин./60°C



KLARLACK 400

АКРИЛОВЫЙ ЛАК

KLARLACK 400 – это акриловый лак со повышенной устойчивостью на царапины (SR Scratch Resistant). Характеризуется хорошей растекаемостью и коротким временем высыхания. KLARLACK 400 дает покрытие с высоким уровнем блеска и финишной твердости.

Взаимодействует с большинством доступных на рынке базовых лаков на разбавительной и водоразбавляемой основе. Устойчив на ультрафиолетовые лучи и атмосферные условия.

VOC OK VOC II/B/e допустимые* = 840 г/л
VOC = 570 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно
с Директивой ЕС 2004/42/CE

Номер артикула	Упаковка единичная (мл)	Количество в коробке (шт.)
99233	500	6
99234	1000	6
99237	5000	4
отвердитель 99421	250	6
отвердитель 99423	500	6
отвердитель 99425	2500	4



2+1



DIN 4/20°C
16+18 сек.



2-3Х
2+4 бар
Ø 1,3+1,4 мм



3+5 мин.



Рабочая твердость
10 ч/20°C
30 мин./60°C

Больше информации на сайте: ultraline.novol.pl