



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 — это акриловый прозрачный лак с высоким содержанием твердых частиц, который соответствует всем предписаниям VOC. Рекомендуется для применения в качестве прозрачного лака при полном и панельном ремонте, а также может применяться в технологии быстрого ремонта. Данный лак обладает высоким блеском и оптимальной растекаемостью. Рекомендуется к применению в качестве финишного покрытия для красок на водной основе и красок на сольвентной основе (красок на основе органических растворителей). Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 обладает превосходной устойчивостью против климатических воздействий, а также устойчивостью против химических и механических повреждений. Оптимальная полируемость после воздушной сушки. Создает оптимальную защиту для флюоресцентных красок.

Цвет	прозрачный			
Расход	10 - 12 м ² / л.			
Смешивание	Пропорции смешивания с отвердителем 2:1 по объему Используемые отвердители: Mipa 2K-HS-Harter HS 25, HS 35 Отвердитель для быстрого ремонта: Mipa 2K-HS-Harter HS 10 Разбавление 10-15 % Mipa 2K-Verdunnung ВЯЗКОСТЬ при 20°C 20-22 s 4мм DIN			
	Нанесение	Рабочее давление	Диаметр сопла	Нанесение
	HVLP	2,5-3 бар	1,3 - 1,4 мм	1/2 слоя+ 1 слой
	Воздушная сушка	3-5 бар	1,3 - 1,5 мм	1/2 слоя+ 1 слой
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ (20°C) 2,5 часа с Mipa 2K-HS-Harter HS 25, HS 35 1 час с Mipa 2K-HS-Harter HS 10 Толщина сухой пленки 50-60 мм выдержка 5-10 мин. перед нанесением следующего слоя				
Воздушная сушка	от пыли	монтажная прочность	полное высыхание	
При + 20°C	30 мин.	12 ч	24 ч	
При + 60°C	20 мин.	30 мин.	2 ч	
Рекомендуется: Рабочие условия: от +10°C и до 75% относительной влажности воздуха. Хранение: не менее 3 лет, если хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке				