



## 2К акриловая грунтовка – наполнитель MIRA 2K-HS-GRUNDERFILLER F 54

### Информация об изделии

страница 1/1

Mira 2K-HS-Grundfiller F 54 это легко шлифуемый 2К-грунт-выравниватель отличающийся отличными наполняющими свойствами, высокой степенью защиты от коррозии и хорошей адгезией. Используется в секторе авторемонта. Точечный ремонт может осуществляться без проседания наполнителя или деформации кромок.

Расход: 5 – 6 м<sup>2</sup>/л.

Цвет	Серый		
Коэффициент смешивания	4 : 1 по объему		
Отвердитель	В зависимости от размеров поверхности, которую нужно покрасить: Mira 2K-Härter H 5, H10		
Разбавитель	5 – 10 % Mira 2K Verdünnung		
Вязкость материала при +20° C	30 – 55 с 4 мм DIN		
Нанесение	Давление распыления	Диаметр сопла	Количество слоев
Покрасочный пистолет	2 – 2,5 бар	1,5 – 1,9 мм	1 - 3
Краскопульт низкого давления:			
Жизнеспособность	1 – 2 ч		
Толщина слоя / Сухой пленки	60 – 180 мкм		
Время отверждения / Время выдержки между слоями	15 минут		
Сушка	Шлифовать (при 1 слое отделочной окраски использовать шлифовальную бумагу P400 при сухом шлифовании либо P600 при мокром, при 2 слоях отделочной окраски рекомендуется использовать шлифовальную бумагу P500 при сухом шлифовании либо P800 при мокром.		
При температуре +20 °C	примерно через 3 - 5 часа		
При температуре +60 °C	примерно через 30 - 40 минут		
Содержание ЛОС	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/с): 540 г/л. Этот продукт содержит макс. 540 г/л ЛОС [4,50 фунт / галлон]		

#### Замечание:

Условия применения: При температуре не ниже +10° C и относительной влажности воздуха не выше 70 %.

#### Срок хранения:

Не менее 3 года, если хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре.

Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют современным стандартам и обоснованы большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не являются обязывающими и не предоставляют никакой гарантии.