

Bumper Paint

структурное покрытие/ эмаль для бамперов

RX P-07/11



Bumper Paint предназначен специально для окраски бамперов, наружных молдингов, элементов боковых зеркал и других пластиковых деталей автомобиля. Продукт позволяет восстановить повреждённую структуру поверхности детали. Возможно последующее нанесение эмалей и лаков.

Включает два вида материалов: однокомпонентное структурное покрытие и однокомпонентная эмаль для бамперов. Материалы характеризуются коротким временем сушки, отличной адгезией к поверхностям из пластика (кроме полиэтилена PE), простотой применения, устойчивостью к механическим и атмосферным воздействиям.

Цвет: белый, серый, чёрный, графит. Плотность: 1,0 г/см³. **Фасовка: 1 л.** VOC: 580 г/л.

Bumper Paint is intended for repairs and renovations of bumpers, mouldings, plastic wing mirror frames and other plastic parts of the car. Characterized by a short drying time, excellent adhesion to the plastic surfaces (except polyethylene PE), ease of use, resistance to mechanical and weather influences. Allows you to restore damaged structure of part surface. The product can be covered by clears and topcoats.

Color: black. Density: 1,0 g/cm³. **Packing: 1 l.** VOC: 580 g/l.



20°-25°/20°C
RX T-01, RX T-02
10-20%

Ø 1,6-1,8 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2=40 мм

10'

2h/20°C

Основания/ Substrates

Пластмасса – обезжиривание, обработка абразивом P400 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Plastic – degrease, dry sand with P400 or mat with an abrasive Scotch-Brite red, degrease again

Пропорции смешивания/ Mixing ratio

По объему, мл/ Volume ratio, ml

По весу, г/ Weight ratio, g

структурное покрытие RX P-07/ Bumper Paint RX P-07

100

100

разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02/
Acryl Thinner RX T-01, RX T-02

20

18

**Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/
Spray viscosity (+20°C), "**

20-25

Число слоёв/ Number of layers

2

Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, μ

40

Температура/ Temperature, °C

+15 - +30

Сушка/ Drying times

Воздушная сушка при +20°C, ч/ Air drying at +20°C, h

2

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

24