



1К акриловая автоэмаль АКРИЛ АК-142 черная матовая

Назначение: для окраски предварительно загрунтованных поверхностей рамок дверей и порогов автомобилей в черный матовый цвет.



Продукты	Эмаль АКРИЛ (АК-142), Растворитель 646/647.		
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие (При окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон"); Загрунтованные/ зашпатлеванные поверхности.		
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка P280- P320; Загрунтовать поверхность антикоррозийной грунтовкой WASH PRIMER (ВЛ - 02); Нанести выравнивающую грунтовку FILLER 6+1/FILLER 3+1, сухое шлифование P320-P400 (или мокрое P800-P1000).		
Условия нанесения	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.		
Разбавление	Растворитель 646/647, до 50% от массы лака.		
Вязкость при нанесении	21-26 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
	Допускается нанесение кистью.		
Число слоев	1-2		
Выдержка	5-7 мин. между слоями		
Толщина покрытия	35 - 40 мкм / 2 слоя		
Сушка	Монтажная прочность	Режим сушки 20°C 2 час.	
Очистка оборудования	Растворитель 646/647		

Фасовка: 0,4; 0,85 кг.

ТУ 6-21-05474337-51-95