

Автоэмаль МЕТАЛЛИК

в аэрозольном баллоне 400 мл.

Назначение: для высококачественного ремонта кузова и деталей автомобиля, окрашенных эмалями "металлик".

TU 2388-025-53934955-10



Продукты	Автоэмаль МЕТАЛЛИК	
Подложки	На зашпатлеванные /загрунтованные металлические и пластмассовые поверхности; на отшлифованное старое покрытие.	
Применение	Встряхнуть баллон в течение 2 мин; Расстояние до поверхности при нанесении 25-30 см.; Температура при окрашивании не ниже +5°С.; После высыхания эмали необходимо нанести аэрозольный лак "Vika" для обеспечения блеска и защитных свойств покрытия; После окраски перевернуть баллон и продуть нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ.	
 Выдержка	5-10 мин. между слоями	
 Число слоев	2-3	
 Сушка		Режим сушки 20°С
	До перекрытия акриловым лаком	не менее 30 мин.
Состав	Акриловая эмаль "металлик", специальные добавки.	