

# Базисная эмаль МЕТАЛЛИК

**Назначение:** для ремонтной окраски кузова автомобиля в качестве первого слоя в 2-х слойных системах покрытия (база+лак). Наносится на предварительно загрунтованные и зашпатлеванные поверхности с последующим перекрытием прозрачным акриловым лаком СТАНДАРТ (АК-1112) или VIKА «2+1 MS»; VIKА «2+1 HS».



**БОЛЕЕ  
200  
РАСЦВЕТОВ**

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| <b>Продукты</b>   | Базисная эмаль "Металлик"<br>Разбавитель для металликов; Допускается Разбавитель 1385. Лак СТАНДАРТ (АК-1112) /2К лаки: VIKА "2+1 MS"; VIKА "2+1 HS".  |                      |  |
| <b>Подложки</b>   | Отшлифованное заводское покрытие<br>(При окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон");<br>Загрунтованные / зашпатлеванные поверхности;<br>Пластмассы (АБС, полистирол, полиэфирные пластики).  |                      |  |
|  <b>Подготовка поверхности</b>       | Обезжирить поверхность металла уайт - спиритом;<br>Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА, сухая шлифовка P280- P320;<br>Загрунтовать поверхность антикоррозийной грунтовкой WASH PRIMER (ВЛ - 02);<br>Нанести выравнивающие грунтовки FILLER 6+1/ FILLER 3+1/ FILLER HS, сухое шлифование P320- P400 (или мокрое P800- P1000). |                      |  |
| <b>Условия нанесения</b>  | Оптимальная температура + 20°С;<br>Минимальная температура +15°С;<br>Относительная влажность не более 75 %.  |                      |  |
| <b>Разбавление</b>  | Разбавитель для металликов, до 30% от массы эмали.   |                      |  |
|  <b>Вязкость при нанесении</b>     | 15-17 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)  |                      |  |
|  <b>Оборудование для нанесения</b> | <b>Краскораспылитель</b>   | <b>Диаметр сопла</b> | <b>Рабочее давление</b>                    |
|   | <b>Подача самотеком</b>  | 1,2 - 1,5 мм         | 3,0 - 5,0 атм.                             |
|   | <b>Сифонная подача</b>   | 1,4 - 1,8 мм         | 2,5 - 5,0 атм.                             |
|  <b>Число слоев</b>                | 2-3  |                      |  |
| <b>Толщина покрытия</b>   | 15-20 мкм /2 слоя  |                      |  |
|  <b>Сушка</b>                      | <b>До перекрытия лаком</b><br>СТАНДАРТ (АК-1112),<br>2К VIKА «2+1 MS», 2К VIKА «2+1 HS».   |                      | <b>Режим сушки<br/>20°С</b><br><br>15 мин. |
| <b>Очистка оборудования</b>   | Растворитель 646/647   |                      |  |

**Фасовка: 0,9; 1 кг.**

ТУ 6-21-49404743-186-2003

техническая информация

**ЭМАЛИ | 09**