










# Характеристики

	<b>Продукты</b>	VK-7... Компоненты Vika® 2K Topcoat VK-9... Компоненты Vika® 1354 Отвердитель 1385 Универсальный разбавитель 1386 Разбавитель медленный
	<b>Подложки</b>	-все заводские покрытия и грунты Vika® -все виды качественных и подготовленных существующих покрытий
	<b>Подготовка поверхности</b>	Вымыть поверхность с водой и мылом. Обезжирить и вытереть насухо чистой ветошью. Отремонтировать согласно повреждению. Шлифовка: сухая механическая P320 - P400 (закончить P500 для лучшего результата); мокрая P800 - P1000. Обезжирить. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем tack rag.
	<b>Смешивание</b>	2:1 Vika® 2K Topcoat 2 1354 1 1385 -
	<b>Жизнеспособность</b>	при +20° C - 4 ч
	<b>Вязкость при нанесении</b>	DIN 4 ..... 5-19 сек FORD 4..... 15-19 сек AFNOR 4....15-21 сек
	<b>Число слоев</b>	2
	<b>Выдержка</b>	5-15 мин. между слоями или методом "мокрым-по-мокрому". 10 мин. перед ускоренной сушкой.
	<b>Толщина покрытия</b>	40-50 мкм