

Base Coat эмаль базовая

RX B-01

Эмаль базовая предназначена для создания эффектных покрытий металлических и пластиковых деталей автомобиля в системе "База+лак". Базовые эмали представлены готовыми цветами и компонентами, не применяемыми в качестве самостоятельных покрытий.

Плотность: 0,95-1,2 г/см³. **Фасовка: 1 л.** VOC: 750 г/л.

Base coat is intended for making coatings of metal and plastic car parts in the "Base + clear" system. Base coat is presented by ready components, not used for standalone coating.

Density: 0,95-1,2 g/cm³. **Packing: 1 l.** VOC: 750 g/l.



15°-18°/20°C
RX T-04
50-60%

Ø1,3-1,4 mm
P=2,0-4,0 bar
x2: 3-20-30 мм

10'

15°-20°/20°C

Основания/ Substrates

Заводское покрытие. загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание

Factory coating. primed surface – degrease, dry sand with P400, degrease again

Пропорции смешивания/ Mixing ratio	По объему, мл/ Volume ratio, ml	По весу, г/ Weight ratio, g
эмаль базовая RX B-01/ Base Coat RX B-01	100	100
разбавитель для металликов RX T-04/ Base Thinner RX T-04	60	55
Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/ Spray viscosity (+20°C), "	15-18	
Диаметр сопла, мм/ Nozzle diameter, mm	1,3-1,4	
Давление, атм/ Pressure, atm	2,0-4,0	
Число слоёв/ Number of layers	2-3	
Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, μ	20-30	
Температура/ Temperature, °C	+15 - +30	
Относит. влажность воздуха/ Relative air moisture, %	≥75	
Сушка/ Drying times		
Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°C, мин/ Air drying before clear overlap at +20°C, min	15-20	
Последующие покрытия/ Coatability	Акриловые лаки Acrylic clears	
Срок годности, месяцев/ Shelf life, months	24	

Binder BC биндер BC

RX B-01



Биндер BC применяется в качестве основы для получения эмалей типа "металлик" и "перламутр". Возможно применение для выравнивания цветового оттенка при окраске методом перехода.

Плотность: 0,9 г/см³. **Фасовка: 3,5 л.** VOC: 750 г/л.

Binder BC is intended as a basis for making of "metallic" and "pearl" topcoats type. Can be used to align the color tint for painting with the smooth transition method.

Density: 0,9 g/cm³ **Packing: 3,5 l.** VOC: 750 g/l.

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

24