



Царапинам устойчивый акриловый лак HS качества RELOCRYL 2K-HS-KLARLACK

Информация об изделии

страница 1/1

Relocryl 2K-HS-Klarlack - это 2-компонентный акриловый укрывистый лак стойкий к царапинам HS качества с низким содержанием VOC и большим содержанием твёрдых частиц. Предназначен для полной или частичной покраски легковых и коммерческих автомобилей. Имеет высокий блеск и оптимально передает цвет базового покрытия. Relocryl 2K-HS-Klarlack может быть отполирован сразу после сушки, устойчив к экстремальным погодным условиям, а так же к химическим и механическим воздействиям. Подходит так же в качестве защиты от дневного света флуорисцентных красок. Имеет высокую укрывающую способность. Используется в качестве покрывного лака и может наноситься на поверхности, обработанные любыми двухслойными базовыми красками стандартных автомобильных лакокрасочных систем.

Расход: 6 – 8 м²/л.

Цвет	Прозрачный			
Коэффициент смешивания	2 : 1 по объему			
Отвердитель	Relocryl Acryl-Härter Multi MS-Qualität kurz / normal / lang			
Разбавитель	Relocryl Acryl-Verdünnung; добавить около 10 %			
Вязкость материала при +20 °C	18 – 20 с 4 мм DIN			
Нанесение	Давление распыления	Диаметр сопла	Количество слоев	
Покрасочный пистолет	4 – 5 бар	1,4 мм	2	
Безвоздушное / Воздушное				
Жизнеспособность	4 – 6 часов			
Толщина слоя / Сухой пленки	40 – 50 мкм			
Время отверждения / Время выдержки между слоями	5 – 10 минут между слоями			
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Сухо на ощупь	Полная твердость
При температуре +20° C		20 – 30 мин.	6 – 8 часов	24 часа
При температуре +60° C		3 – 5 мин.	20 – 30 мин.	1 – 2 часа

Примечания: условия применения: при температуре не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха не выше 75 %.

Все изделия должны быть переработаны в соответствии с нормами, разработанными органами здравоохранения по окружающей среде. Берегите окружающую среду.

Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют современным стандартам и обоснованы большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не являются обязывающими и не предоставляют никакой гарантии.