



Антигравий HS предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Возможно нанесение толсто-слоистого покрытия в один слой, не склонен к потёкам.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 550 g/l, VOC limit 840 g/l

Цвет: серый, чёрный

Фасовка: 1 л



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

Черная сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Нанесение

| | |
|---|-----------------------------------|
| Диаметр сопла | 2,5-4,0 мм |
| Давление | 2,0-4,0 бар |
| Дистанция | 20-25 см |
| Число слоёв | 1-2 |
| Межслойная выдержка | 20 мин |
| Толщина одного слоя | 150 мкм |
| Теоретический расход | 1 л на 3 м ² (100 мкм) |
| Температура | +15°C - +30°C |
| Относительная влажность воздуха | до 75% |

Сушка

| | |
|---|-------|
| Форсированная сушка при +60°C | 1 час |
| Воздушная сушка при +20°C | 12 ч |

Последующие покрытия: большинство лакокрасочных материалов

Срок годности 24 месяца



3'-5'



P = 2,0-4,0 бар
x1-2



20'



1h/60°C
12h/20°C