




Mipa 2K-Beschleuniger — Ускоритель сушки, разработанный для двухкомпонентных акриловых материалов Mipa ОС/АС/PUR. Особенно рекомендуется для применения зимой при низких температурах в рабочем помещении.



Цвет	Бесцветный	
Упаковка	500 мл	
Особые указания	Не применять при T° ниже +10° C и влажности воздуха выше 75%.	
 Смешивание	Добавляется в количестве 4% от объёма готового к нанесению акрилового материала (с отвердителем).	
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ полученной смеси 2-4 часа.	
	Производить добавление ускорителя сушки непосредственно перед использованием материала.	
 Воздушная сушка	Параметры сушки	до шлифования
	При +20° C	15-20 мин.
	При +60°	5-10 мин.