



Фосфатирующий грунт CF

Washprimer CF

RX P-04



Однокомпонентный быстросохнущий фосфатирующий антикоррозионный грунт обеспечивает высокий уровень коррозионной стойкости и хорошую адгезию к черной, оцинкованной, нержавеющей стали, алюминию. Не содержит хроматов.

EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 720 g/l, VOC limit 780 g/l

Цвет: серый

Фасовка: 0,8 л



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие - обезжиривание, обработка абразивом P240 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка - обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь - обезжиривание, обработка матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

Пропорции смешивания

По объёму

По массе

Фосфатирующий грунт CF RX P-04 100 мл 100 г

Разбавитель для акриловых ЛКМ

RX T-01, RX T-02, RX T-07 40 мл 36 г

Нанесение

Вязкость распыления (B3-4) 18"-23" при +20°C

Диаметр сопла 1,4-1,6 мм

Давление 2,0-4,0 бар

Число слоёв 1-2

Межслойная выдержка 3-5 мин

Толщина одного слоя 10-15 мкм

Теоретический расход 1 л на 10 м² (15 мкм)

Температура +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C 20 мин

Воздушная сушка при +20°C 45 мин

Инфракрасная сушка 7 мин

Обработка

Сухое шлифование абразив P320-P500

Шлифование с водой абразив P600-P1000

Последующие покрытия: акриловые грунты, акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Нельзя наносить ПЭ-шпатлёвки!

Срок годности 12 месяцев



18"-23"/20°C

RX T-01, RX T-02

RX T-07, 40%

Ø 1,4-1,6 mm

P=2,0-4,0 bar

x1-2

3'-5'

20'/60°C

45'/20°C

7'

P320-P500

P600-P1000