



# 1 К акриловая автоэмаль АКРИЛ АК-142 черная матовая

**Назначение:** для окраски предварительно загрунтованных поверхностей рамок дверей и порогов автомобилей в черный матовый цвет.

	<b>Продукты</b> Эмаль АКРИЛ (АК-142), Растворитель 646/647.									
	<b>Подложки</b> Отшлифованное заводское покрытие (При окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон"); Загрунтованные/ зашпатлеванные поверхности.									
	<b>Подготовка поверхности</b> Обезжирить поверхность металла уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность антикоррозийной грунтовкой WASH PRIMER (ВЛ - 02); Нанести выравнивающую грунтовку FILLER 6+1/FILLER 3+1, сухое шлифование P320-P400 (или мокрое P800-P1000).									
	<b>Условия нанесения</b> Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.									
	<b>Разбавление</b> Растворитель 646/647, до 50% от массы лака.									
	<b>Вязкость при нанесении</b> 21-26 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Краскораспылитель</th> <th>Диаметр сопла</th> <th>Рабочее давление</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подача самотеком</td> <td>1,2 - 1,5 мм</td> <td>3,0 - 5,0 атм.</td> </tr> <tr> <td>Сифонная подача</td> <td>1,4 - 1,8 мм</td> <td>2,5 - 5,0 атм.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Допускается нанесение кистью.</b></p>	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление								
Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.								
Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.								
	<b>Число слоев</b> 1-2									
	<b>Выдержка</b> 5-7 мин. между слоями									
	<b>Толщина покрытия</b> 35 - 40 мкм / 2 слоя									
	<table border="1"> <tr> <td><b>Сушка</b></td> <td>Режим сушки 20°C</td> </tr> <tr> <td><b>Монтажная прочность</b></td> <td>2 час.</td> </tr> </table>	<b>Сушка</b>	Режим сушки 20°C	<b>Монтажная прочность</b>	2 час.					
<b>Сушка</b>	Режим сушки 20°C									
<b>Монтажная прочность</b>	2 час.									
	<b>Очистка оборудования</b> Растворитель 646/647									

**Фасовка: 0,4 кг.**

ТУ 6-21-05474337-51-95