

Spectral UNDER 325-00

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
«МОКРЫМ ПО МОКРОМУ» VHS

Новинка



СВОЙСТВА:

- Акриловый грунт «мокрым по мокрому» с пониженным содержанием летучих органических соединений (ЛОС)
- Возможность нанесения при высоких температурах
- Прекрасная растекаемость
- Гладкая поверхность
- Быстрое высыхание
- Прекрасная адгезия к разным основаниям

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Spectral H 6115:
- Отвердитель стандартный, быстрый, медленный, супермедленный
- Spectral SOLV 855:
- Разбавитель для акриловых продуктов стандартный, быстрый, медленный, супермедленный
- Spectral PLAST 775:
- Добавка, увеличивающая эластичность
- Spectral PLAST 825:
- Добавка, увеличивающая адгезию к пластмассам

ОСНОВАНИЯ					
Старые лаковые покрытия, включая термопластичные краски		Обезжирить и провести сухую обработку наждачной бумагой P220÷P360.			
Полиэфирные шпатлевки		Провести сухую обработку наждачной бумагой до финишного выравнивания P240÷P320.			
Эпоксидные грунты		До 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифовать P320.			
Сталь		Обезжирить, провести сухую обработку наждачной бумагой P120.			
Нержавеющая сталь		Обезжирить.			
Реактивные грунты (wash primer'y)		Наносить после высыхания.			
Пластмассы Полипропилен PP и его смеси (напр. PP/EPDM)		Обезжирить Spectral PLAST 815 Смывкой для пластмасс, матировать абразивным полотном и еще раз обезжирить. Применить Spectral PLAST 825 Добавка, увеличивающая адгезию к пластмассам, или Spectral PLAST 705 Средство, увеличивающее адгезию. При необходимости применить Spectral PLAST 775 Добавка, увеличивающая эластичность.			
Пластмассы ABS, PC, PA, PPO, PVC, PBT.		Обезжирить Spectral PLAST 815 Смывкой для пластмасс, матировать абразивным полотном и еще раз обезжирить. При необходимости применить Spectral PLAST 775 Добавка, увеличивающая эластичность.			
Полиэфирные ламинаты		Обезжирить, провести сухую обработку наждачной бумагой P280.			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ					
	Spectral UNDER 325-00 Spectral H 6115 Spectral SOLV 855	Грунтующий вариант		Вариант «мокрым по мокрому»	
		По объему	По весу	По объему	По весу
		4	100	4	100
		1	16	1	16
		1	15	2	30
ВЯЗКОСТЬ					
	DIN 4/20°C	Грунтующий вариант		Вариант «мокрым по мокрому»	
		26÷30 сек.		16÷21 сек.	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ					
VOC II/B/c лимит*		540 г/л			
VOC фактическое - вариант «мокрым по мокрому»		530 г/л			
VOC фактическое - грунтующий вариант		480 г/л			
* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ					
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ					
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.					