

## Spectral UNDER 395 SPRAY

ЭПОКСИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ  
В АЭРОЗОЛЕ



### СВОЙСТВА:

- Продукт в аэрозоле
- Идеален для мелкого ремонта, на так наз. „прошлифовки“
- Специальные антикоррозийные добавки
- Гладкая поверхность
- Для профессионального применения\*

\*Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

ОСНОВАНИЯ		
Старые лаковые покрытия вместе с термопластической краской	Обезжирьте, проведите сухую обработку P220÷P280.	
Полиэфирные шпатлёвки	Проведите сухую обработку, до финального выравнивания P240÷P320.	
Эпоксидные грунты	До 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифовать P320.	
Сталь	Обезжирьте, проведите сухую обработку P120.	
Алюминий	Обезжирьте, проведите сухую обработку P280÷P360 или матируйте абразивным полотном, обезжирьте.	
Оцинкованная сталь	Обезжирьте, матируйте абразивным полотном, обезжирьте.	
Нержавеющая сталь	Обезжирьте.	
Реактивные грунты (wash primer'ы)	Нанести после высыхания.	
Полиэфирные ламинаты	Обезжирьте, проведите сухую обработку P280	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ		
Допустимые VOC II/V/e*	840 г/л	
VOC фактическое	<650 г/л	
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ		
	2 мин.	Перед применением встряхивайте баллон с аэрозолем прибл. 2 мин для получения однородной консистенции продукта.
	2÷3 слоя	На соответственно подготовленную и обезжиренную поверхность наносите 2-3 слоя. Грунт может применяться по системе „мокрым по мокрому“.
	10÷15 мин./20°C	Время отверждения составляет 10÷15 мин. при темп. 20°C.
	5 сек.	ВНИМАНИЕ! После применения необходимо очистить клапан. Для этого следует перевернуть баллон и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5с, пока клапан не очистится.
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ		
Spectral UNDER 395	5 лет/20°C	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
См. Карта характеристики		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Spectral UNDER 395 предназначен прежде всего для так наз. „прошлифовки“, возникающей при шлифовании грунта перед нанесением слоёв лака. Благодаря антикоррозионным свойствам может применяться также как отдельный грунт для точечного ремонта.		