

# Spectral UNDER 345

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ


**СВОЙСТВА:**

- Очень хорошая антикоррозийная защита
- Прекрасная адгезия
- Высокий выход
- Быстрое нанесение
- Для профессионального применения\*

**СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ:**

- Spectral H 6915:
- Отвердитель

ОСНОВАНИЯ				
Сталь	Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P120÷P240.			
Алюминий	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.			
Оцинкованная сталь	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ				
	Spectral UNDER 345 Spectral H 6915	По объему	По весу	
		1	100	80
1	1			
ВЯЗКОСТЬ				
	DIN 4/20°C	18÷20 сек.		
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТАЧИХ ВЕЩЕСТВ				
Допустимые VOC II/V/c*		780 г/л		
VOC фактическое		780 г/л		
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ				
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.				
НАНЕСЕНИЕ				
<p>ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования</p>		Сопло	Давление	Расстояние
	Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	1.2÷1.5 мм	3÷4 бар	15÷20 см
	Низконапорный пистолет-краскораспылитель HVLP с гравитационным питанием	1.2÷1.3 мм	2 бара	10÷15 см
	Количество слоев	1÷2		
	Толщина одного сухого слоя	5÷10 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	7.0 м <sup>2</sup> /л при 15 мкм		
	Срок пригодности смеси при 20°C	2 дней		
	Испарение между слоями	3÷5 мин.		
На UNDER 345 нельзя непосредственно наносить полиэфирной шпатлевки или эпоксидного грунта.				
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ				
	7 мин./20°C			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ				
Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.				