

Техническая карта

Spectral UNDER 345

Двухкомпонентный реактивный грунт







Spectral UNDER 345
Spectral H 6915


СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Реактивный грунт
Отвердитель

СВОЙСТВА

- Очень хорошая антикоррозионная защита
 - Прекрасная адгезия
 - Высокий выход
 - Быстрое нанесение
- Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

| ОСНОВАНИЯ | | | |
|--|---|---|------------|
| Сталь | Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P120 + P240. | | |
| Алюминий | Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить. | | |
| Оцинкованная сталь | Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить. | | |
| ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ | | | |
|  | UNDER 345 H 6915 | По объему | По весу |
| | | 1 | 100 |
| | | 1 | 80 |
| ВЯЗКОСТЬ | | | |
|  | DIN 4/20°C | 18 ÷ 20 сек | |
| СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ | | | |
| Допустимые VOC II/B/c* | 780 г/л | | |
| VOC фактическое | 780 г/л | | |
| * Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ | | | |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | | | |
| Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%. | | | |
| НАНЕСЕНИЕ | | | |
|  | Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием | Сопло | Давление |
| | | 1.2 ÷ 1.5мм | Расстояние |
| | | ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования | |
|  | Количество слоев | 1 ÷ 2 | |
| | Толщина одного сухого слоя | 5 ÷ 10 мкм | |
| | Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне | 7.0 м ² /л при 15 мкм | |
|  | Срок пригодности смеси при 20°C | 2 дней | |
|  | Испарение между слоями | 3 ÷ 5 мин. | |
| На UNDER 345 нельзя непосредственно наносить полиэфирной шпатлевки или эпоксидного грунта. | | | |

| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | |
|--|----------------|
|  | 7 мин./20°C |
| ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | |
| Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов. | |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | |
| Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания солнечных лучей. | |
| СРОКИ ПРИГОДНОСТИ | |
| Spectral UNDER 345 | 24 месяца/20°C |
| Spectral H 6915 | 24 месяца/20°C |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| См. Карту характеристики | |
| ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| <p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.</p> | |

Spectral UNDER 345**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**

ВНИМАНИЕ! Для получения грунта с соответствующими параметрами, очень важно точно дозировать отдельные компоненты.

| Количество смеси | Spectral UNDER 345 | Spectral H 6915 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 0.10 л | 53 г | 45 г |
| 0.20 л | 107 г | 89 г |
| 0.30 л | 160 г | 134 г |
| 0.40 л | 213 г | 178 г |
| 0.50 л | 267 г | 223 г |
| 0.75 л | 400 г | 334 г |
| 1.00 л | 533 г | 445 г |
| 2.00 л | 1066 г | 890 г |