



Техническая карта

PLUS 700

Средство увеличивающее адгезию

СВОЙСТВА				
<p>СРЕДСТВО, УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ АДГЕЗИЮ PLUS 700 - однокомпонентный грунт для нанесения при помощи лакировочного пистолета. Увеличивает адгезию грунтов, акриловых и полиуретановых лаков для разных оснований, прежде всего искусственных (также полипропилена и его смесей). Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.</p>				
ОСНОВАНИЯ				
Пластмассы, в частности полипропилен РР и его смеси		Прогреть элемент при температуре +50°C в отрезке времени не короче чем 30 минут. Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.		
Сталь		Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.		
Алюминий				
Оцинкованная сталь.				
Нержавеющая сталь				
Полиэфирные и эпоксидные ламинаты				
Внимание: Средство, увеличивающее адгезию PLUS 700 не улучшает адгезии к полиэтилену PE, PTFE (тефлон).				
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ				
Продукт готовый к нанесению				
ВЯЗКОСТЬ				
	DIN 4/20°C	10 ÷ 12 с		
НАНЕСЕНИЕ				
	Традиционный пистолет с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1.3 ÷ 1.4 мм	3 ÷ 4 бара	15 ÷ 20 см
ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования	Низконапорный пистолет гравитационным питанием	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
	Количество слоев	1 ÷ 2		
	Толщина отдельного сухого слоя при 20°C	5 ÷ 10 мкм		

	Испарение между слоями	5 ±10 мин.
ВНИМАНИЕ: Перед нанесением последующих покрытий не шлифовать Spectral PLAST 705.		
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ		
	15 мин. при 20°C	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ		
VOC фактическое	840 г/л	
ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ		
Добавления средства PLUS 760 не изменяет вязкости напыления продукта.		
ЦВЕТ		
Желтоватый		
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ		
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.		
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.		
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ		
PLUS 700	24 месяца/20°C	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
См. Карта характеристики		
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Представленная здесь информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.		