

FLASH 920 - серебряный лак для дисков**Описание:**

FLASH 920 серебряный лак для дисков – это быстросохнущий аэрозоль для покраски колесных дисков и колпаков из стали и алюминия. Это быстросохнущий лак, обладающий хорошей укрывистостью, дает прочный блеск, устойчив к воздействию воды, бензина и атмосферных условий. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как стоительство, каменные работы, судостроение

Применяется на основания:

Лак можно применять на стальные и алюминиевые основания, покрытые однокомпонентным и двухкомпонентным грунтами.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Следует удалить остатки старого лака, ржавчины и песка с поверхности. Далее необходимо нанести слой соответствующего грунта NOVOL PROTECT. После того, как грунт высохнет, провести сухую обработку наждачной бумагой Р 220- Р360.

Содержание летучих органических соединений:

VOC допуст. (кат. В/5) = 840 г/л

VOC =690 г/л

Содержание летучих органических соединений (VOC) согласно Распоряжению министра экономики Республики Польша от 16 января 2007 г. (В.З. от 24 января 2007 г.) и Директиве ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004 г..

Способ применения:


Лак наносится на предварительно обработанную и обезжиренную поверхность. Наносить можно в а два слоя (макс. четыре), делая 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя (в зависимости от температуры и толщины слоя). Для правильного нанесения препарат следует распылять с расстояния 25-30см. Перед применением лак следует встряхивать в течение 2мин.

Для получения высокого блеска колесные диски следует предварительно покрыть бесцветным лаком NOVOL .


- аэрозоль:




Встряхивать
2 мин



Наносить 2-4 слоя



5-10мин



Рабочая твердость
24/20°C

ВНИМАНИЕ!

После использования необходимо очистить вентиль. Для этого следует перевернуть баллончик и распылять его содержимое около 5сек., пока вентиль не опустеет.

FLASH 920 - серебряный лак для дисков**Толщина слоя:**

Каждый слой 10÷15 мкм.

Время высыхания:

Пылесухость: 5 мин при 20°C

Высыхание на отлип 0,5 часа при 20°C

Рабочая твёрдость: по истечении 2 часа при 20°C.

Полная твердость: по истечении 14 часов при 20°C.

Цвет:

Серебряный.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

FLASH 920: 10 лет при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.