

# МОВІНЕЛ®

## АВТОЭМАЛЬ



объём	упак.
1 л	6 шт

посмотреть  
цвета готовой  
программы



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

МОВІНЕЛ автоэмали изготовлены из высококачественной алкидной смолы (1К), свето-стойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Автоэмали применяются для ремонта легковых автомобилей, инициальной окраски кузовов автобусов, грузовиков и других металлических предметов. Mobihel автоэмаль смешивается со специальными разбавителями Mobihel ZS или Mobihel ISO отвердитель в зависимости от температуры, в которой проводится окраска. Поверхность должна быть предварительно загрунтована грунтом или грунтом-наполнителем и обезжирена. Наносится эмаль в два слоя с промежуточной выдержкой между слоями 5-10 минут при 20°C.

### ПОДЛОЖКИ:

МОВІНЕЛ Грунты-наполнители



Хорошо перемешайте



МОВІНЕЛ Антисиликоновое чистящее средство low VOC



МОВІНЕЛ ZS разбавитель  
20 °С = 16 часов  
60 °С = 60 мин



Рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия



1,3 – 1,4 мм  
2 – 4 бар  
2-3 слоя = ок. 50 мкм

МОВІНЕЛ ISO отвердитель  
20 °С = 10 часов  
60 °С = 45 мин



18 – 20 сек  
DIN 53211 Ø 4 мм / 20 °С  
МОВІНЕЛ ZS разбавитель (ок. 20%)  
или МОВІНЕЛ ISO отвердитель (ок. 20%)



5 - 10 мин / 20 °С



4 года