

2К АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ

объём

0,75 л

упак.

6 шт



посмотреть
цвета готовой
программы



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокогляnceвая двухкомпонентная автоэмаль выпускается на основе акриловой смолы, высокостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью, быстрым высыханием и возможностью немедленной переокраски.

Применяется для ремонта легковых машин, для отделочной окраски кузовов грузовиков, автобусов и других транспортных средств.

Цвет подбирается с помощью МОВІНІЕЛ веера готовых цветов.

ПОДЛОЖКИ:

МОВІНІЕЛ Грунты-наполнители



Хорошо перемешайте



Рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия



2:1 по объёму
МОВІНІЕЛ 2К отвердитель 9900
или 1100 (18 – 27 °C)
МОВІНІЕЛ 2К отвердитель 1300 (27 – 35 °C)
МОВІНІЕЛ 2К отвердитель 1500 (5 – 18 °C)
Жизнеспособность готовой смеси 2 час / 20 °C



18 – 20 сек
DIN 53211 Ø 4 мм / 20 °C
МОВІНІЕЛ 2К разбавитель 2100 (ок. 10%) (18 – 27 °C)
МОВІНІЕЛ 2К разбавитель 2300 (ок. 10%) (27 – 35 °C)
МОВІНІЕЛ 2К разбавитель 2500 (ок. 10%) (5 – 18 °C)



МОВІНІЕЛ Антисиликоновое чистящее средство low VOC



1,3 – 1,4 мм
2 – 4 бар
3 слоя = ок. 50 мкм



10 мин / 20 °C



20 °C = 30 часов
60 °C = 15 мин



2К материалы реагируют с влагой, поэтому все смешиваемые емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



4 года