

Описание изделия

2-компонентная акриловая краска для систем с воздушной сушкой и сушкой с нагревом. Специально разработана для полной или частичной покраски легковых и грузовых автомобилей. Расход: 6 - 8 м²/л.

| | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|--------------------|
| Цвет | Цвета в системе Mira Mix-System | | | |
| Пропорции смешивания | 2 - 1 по объему | | | |
| Отвердитель | Mira 2K-Härter H 5, H 10, H 25, MS 10, MS 25, MS 40 | | | |
| Растворитель | Mira 2K-Verdünnung; добавка: 20 - 30% | | | |
| Вязкость распыления 20° C | 18 - 20 с 4 мм DIN | | | |
| Нанесение | давление распыления | размер форсунки распыления | число распылений | |
| Воздушный краскопульт / пистолет-распылитель | 3 - 5 бар | 1,3 - 1,5 мм | 2 | |
| Безвоздушное / комбинированное распыление | 120 - 150 бар | 0,33 мм | 1 - 2 1/2 | |
| Срок годности после смешивания компонентов | 1 - 8 ч в зависимости от использованного отвердителя | | | |
| Толщина покрытия / сухой пленки | около 50 мкм | | | |
| Время отверждения / Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки | 6 - 10 мин. | | | |
| Высыхание | повторное покрытие | «от пыли» | «на отлип» | полное отверждение |
| Температура объекта 20° C | | 15 - 20 мин. | 6 ч | 16 - 24 ч |
| Температура объекта 60° C | | 10 - 15 мин. | 30 - 40 мин. | после охлаждения |

Примечания:

Рабочие условия: от +10 °C, не более 75% относительной влажности воздуха.

Чтобы избежать чрезмерного воздействия растворителя при нанесении поверх старых термопластичных красок, следует наносить Mira AC 2K-Acryl-Autolack тонкими непрерывными слоями со временем отверждения не менее 15 мин.

Все изделия следует утилизировать в соответствии с указаниями органов по охране окружающей среды. Храните вашу окружающую среду!

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.