

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**ЧЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ**

Высококачественная акриловая аэрозольная краска широкого спектра применения для автомобиля и других областей. Отличается великолепной укрывистостью, схватываемостью, прочностью и долговечностью покрытия. Устойчива к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет своего блеска.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- ◆ Сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Дерево
- ◆ Акриловый грунт
- ◆ Металл
- ◆ Пластмассы

Внимание: В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте средство для увеличения адгезии RANAL.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:


- ◆ Простое использование
- ◆ Устойчива к механическим и атмосферным воздействиям
- ◆ Равномерное покрытие окрашиваемой поверхности
- ◆ Может использоваться внутри и снаружи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

- ◆ Перед использованием обработать поверхность абразивной бумагой P600.
- ◆ Перед нанесением, поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- ◆ Тщательно встряхните баллон.
- ◆ Нанести 2-3 отдельных слоя на расстоянии около 30 см.
- ◆ Между слоями требуется выдержка 5-10 минут.
- ◆ Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан примерно 5 секунд.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ВНИМАНИЕ: Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Пылесухость: 15 минут.

Высыхание: 30-40 минут.

Полное отвердевание: 24 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/e лимит = 840г/л.

VOC фактическое = 630 г/л.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Черный блеск

Черный матовый

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

400 мл эмали достаточно для покрытия 2,0 – 2,5 м².

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20° С составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
30507 блеск	400	5,20	12
30501 матовый	400	5,20	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.