

ЭМАЛИ

АВТОЭМАЛЬ


Область применения: Применяется для окончательной защиты легковых автомобилей, других металлических и пластмассовых деталей от воздействия внешней среды. Это высокоглянцевое окончательное покрытие, с хорошими механическими свойствами и светостойкостью цветового оттенка и блеска. Для более быстрого высыхания и лучшей химической стойкости COLOMIX автоэмали добавить до 10 % COLOMIX 1K отвердителя!

Разбавление: COLOMIX автоэмаль хорошо перемешать. Разбавлять добавкой 20 - 30 % COLOMIX разбавителя до рабочей вязкости 20 - 22 сек. DIN53211. Перед применением COLOMIX автоэмаль отфильтровать. При нанесении кистью разбавляется до рабочей вязкости 80 - 100 сек. DIN53211.

Способ нанесения: Распылением; сопло 1,3 - 1,6 мм, давление 3 - 4 бара. COLOMIX автоэмаль рекомендуется нанести в 4 слоя (1-ый слой тонкий, 2 слоя нормальные, последний слой тонкий). Межслойная сушка от 10 - 15 минут в зависимости от температуры, но не ниже 10°C. Таким образом предотвращается стекание и закипание эмали.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 36 месяцев



ОСНОВА МЕТАЛЛИК

Область применения: Высококачественная готовая краска, с эффектом металлика, применяемая для окраски автомобилей по двухслойной технологии. COLOMIX основа металлик может использоваться, как для небольших ремонтов, так и для полной перекраски кузова автомобиля. Обладает хорошей укрывающей способностью, простотой нанесения, короткой межслойной сушкой. После нанесения COLOMIX бесцветных лаков получается блестящее, прочное, стойкое к атмосферным воздействиям лакокрасочное покрытие.

Разбавление: COLOMIX основу металлик хорошо перемешать. Разбавить путем добавления 20 - 30 % COLOMIX разбавителя для основы металлик до достижения рабочей вязкости 13 - 15 секунд, DIN 53211. Перед нанесением отфильтровать.

Способ нанесения: Путем распыления; сопло 1.2 - 1.3 мм, давление 3 - 4 бара. Предлагается нанесение в три слоя (1-ый слой тонкий, 2 слоя нормальных) с просушкой между слоями 10 минут (в зависимости от температуры). Окончательное покрытие: COLOMIX 2K бесцветный лак MS или HS.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 36 месяцев

