

## DINITROL 1000

### Защита скрытых полостей

#### Свойства:

- Бесцветный, прозрачный
- Высокие проникающие свойства
- На основе синтетического воска
- Высокие влаговывесняющие и водоотталкивающие свойства
- Отличная стойкость к низким температурам
- Устойчив к смыванию водой

#### Область применения:

DINITROL 1000 антикоррозионный состав, предназначен для применения в скрытых полостях, дверях, порогах, лонжеронах и в других местах автомобилей, грузовиков и автобусов. Материал исключительно пригоден для применения в терминалах по импорту-экспорту, в производстве грузовиков и автобусов и в потребительском рынке. Пригоден для новых и б/у автомобилей. DINITROL<sup>®</sup> 1000 также можно использовать в качестве временной защиты различных запасных частей на время длительного хранения или их транспортировки в условиях агрессивной среды.

#### Метод нанесения:

DINITROL 1000 наносится распылением путём применения ручного или полуавтоматизированного оборудования безвоздушного или воздушного распыления. Температура нанесения 15-30°C.

#### Технические данные:

Цвет:	опал, прозрачный
Тип плёнки:	восковая
Плотность при 23°C:	830 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость при 23°C: DIN 4	18 s
Содержание сухого вещества:	50%
Точка вспышки:	40°C
Ароматических летучих соединений:	< 1%
Рекомендуемая толщина сухой пленки:	40 µm
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	100 µm
Время пленкообразования:	2 ч
Адгезия при низких температурах:	-40°C
Удаляемость:	Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
Воздействие к ЛКМ	отсутствует
Стойкость к солевому туману	500 ч
Пенетрирующие свойства, пленка 50 µm:	> 30 мм
Тара:	0,5л. аэрозоль, 1л. евробаллон, 60л., 208л. бочка

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
 Pyrmonter Str. 76  
 D-32676 Lügde  
 Telefon:  
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
 Telefax:  
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
 E-Mail:  
 service@dinol.com