

Mira BC-Mischlacke CV – это колерные пасты с особыми пигментами. Эти концентрированные колерные пасты, которые необходимо смешивать с бесцветным Mira BC 000 в пропорции смешивания 1:4 для получения первого слоя двухслойного покрытия Mira BC. Mira BC-Mischlacke CV – это дополнительные компоненты системы смешивания Mira BC и помощь при смешивании особых цветов. Наносить готовую к применению смесь следует согласно инструкциям по нанесению Mira BC.

Скорость растекания: 10 - 12 м² / л (при 20 мкм)

Пропорции смешивания	Mira BC-Mischlack CV + Mira BC 000 1 : 4 по весу		
Растворитель	Mira BC-Verdünnung		
Примесь растворителя	данная смесь 2 : 1 по объему с Mira BC-Verdünnung		
Вязкость распыления при 20° C	16 - 18 с 4 мм DIN		
Нанесение	Давление распыления	Размер форсунки	Число слоев
Воздушный / гравитационный краскопульт	2 - 2,5 бар	1,2 - 1,3 мм	2 - 3
Краскопульт низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха	2,0 - 2,2 бар (внутр. давление форсунки 0,7 бар)	1,2 - 1,3 мм	2 - 3
Толщина покрытия / сухой пленки	15 - 20 мкм		
Время испарения растворителя из пленки	2 - 5 мин между нанесениями		
Высыхание	готово к повторному покрытию		
Температура объекта 20 °C	Спустя 10 - 15 мин возможно нанесение поверх прозрачных лаков Mira 2K		

Примечания:

Рабочие условия: От +10 °C, не более 75 % относительной влажности воздуха.

Не наносить напрямую на термопластичное лакокрасочное покрытие!

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.