



2K TOPCOAT 2K ACRYLIC TOPCOAT



Назначение: 2-компонентная эмаль для окраски автомобилей. Композиция на основе акрилового сополимера. Быстросохнущая 2-компонентная акриловая эмаль с отличной полируемостью, сохранением глянца, высокой химической атмосферостойкостью. Обладает хорошей укрывистостью и отличается низким расходом. Может быть использована для точечного, панельного и полного ремонта.

Продукты	VK-7... Компоненты VIKА® 2K Topcoat; VK-9... Компоненты VIKА®; VK-7200 Реологическая добавка; 1354 Отвердитель; 1385 Универсальный разбавитель				
Подложки	Все заводские покрытия и грунтовки VIKА®; Все виды качественных и подготовленных существующих покрытий				
Подготовка поверхности	Вымыть поверхность с водой и мылом. Обезжирить и вытереть насухо чистой ветошью. Отремонтировать согласно повреждению. Шлифовка: сухая механическая P320-P400 (закончить P500 для лучшего результата), либо мокрая P800-P1000. Обезжирить. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем VIKА				
Цветовая документация	См. цветовую формулу				
Смешивание	2:1				
	VIKA® 2K Topcoat	2			
	1354	1			
	1385	-			
VOC	545-590 г/литр				
Жизнеспособность	Температура при 20°C - 4 часа				
Вязкость распыления при 20°C	DIN 417-19 сек FORD 417-19 сек AFNOR 4 ...19-21 сек				
Оборудование для распыления		Размер сопла	Дистанция	Давление распыления	
	Верхняя подача	1,2 - 1,4 мм	20 - 25 см	3 - 4 бар	
	Нижняя подача	1,4 - 1,8 мм	20 - 25 см	3 - 4 бар	
	HVLP	1,3 - 1,5 мм	10 - 15 см	0,7 бар на выходе	
	Под давлением	1,0 - 1,2 мм	20 - 25 см	4 - 6 бар	
Количество слоев	2				
Выдержка	5-15 мин. между слоями или методом «мокрым-по-мокрому»; 10 мин. перед ускоренной сушкой				
Толщина слоя	40-50 мкм				
Сушка		15°C	20°C	30°C	60°C
	От пыли	15 мин.	13 мин.	10 мин.	немедл.
	Монтажная прочность	7 ч.	7 ч.	6 ч.	30 мин.
	Полное высыхание	16 ч.	14 ч.	12 ч.	50 мин.
ИК сушка*	Выдержка	5 мин.	* данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами		
	Дистанция	80 см			
	1/2 мощности	15-20 мин.			
	Полная мощность	5-10 мин.			

Гарантийный срок хранения: 2K TOPCOAT 36 месяцев / отвердитель 6 месяцев