

Шпатлёвка универсальная D678






Описание



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка. Применяется для заполнения небольших и средних по размеру неровностей деталей из стали и алюминия.

Внимание! Не наносить на фосфатирующие грунты и на термопластичные покрытия.

Цвет: бежевый
Фасовка: 2 кг

| Компоненты | | |
|---|--|---|
| | Шпатлёвка | Шпатлёвка универсальная D678 |
| | Отвердитель | Отвердитель для шпатлёвки |
| Подложки и подготовка поверхности | | |
|  | Сталь | Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240, обдуть сжатым воздухом, обезжирить |
| | Алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка | Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить |
| Пропорции смешивания | | |
|  | Материал | Вес, г |
| | Шпатлёвка универсальная D678 | 100 |
| | Отвердитель для шпатлёвки | 2-3 |
| Рекомендуемые условия нанесения | | |
| | Влажность | не более 75% |
| | Температура | от +15 до +30 °C |
| Время жизни | | |
|  | 4-5 минут при 20 °C | |
| Время сушки | | |
|  | 30 минут при 20 °C | |
| Сухое шлифование | | |
|  | P80-240 | |
| Последующие покрытия | | |
| | Шпатлевки, фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты | |