

Назначение: для устранения средних неровностей на металлических деталях кузова автомобиля. Обладает высокой адгезией, устойчивостью к вибро и тепло воздействию, что делает ее использование оптимальным при шпатлевании крыши и капота автомобиля. Наполнитель в виде алюминиевого порошка препятствует усадке покрытия при эксплуатации.

Цвет:

Фасовка: 0,5; 0,9; 1,64 кг.



2К ШПАТЛЁВКА ПОЛИЭФИРНАЯ С АЛЮМИНИЕМ



| | |
|-------------------------------|--|
| Продукты | Шпатлевка «Vika-с алюминием»; Отвердитель |
| Подложки | Сталь, оцинкованная сталь |
| Подготовка поверхности | Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование P80-P120 |
| Смешивание | Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе); Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава |
| Жизнеспособность | 4-6 мин. при 20°C |
| Нанесение | Шпателем Не наносить на фосфатирующие грунтовки |
| Толщина покрытия | До 2 мм за один слой |
| Сушка | До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 60°C Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения пластика |
| Шлифовка | P120-P240-P320 |

Гарантийный срок хранения: 24 месяца