

2К шпатлевка полиэфирная ПО ОЦИНКОВКЕ



Назначение: для устранения мелких, средних и крупных неровностей на деталях из стали с гальваническим покрытием. Имеет отличную адгезию к оцинкованной стали.

Цвет: 

	Продукты	Шпатлевка «VІKA-по оцинковке»; Отвердитель.
	Подложки	Сталь, оцинкованная сталь.
	Подготовка поверхности	Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование P80-P120.
	Смешивание	Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе). Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.
	Жизнеспособность	4-6 мин. при 20°C
	Нанесение	Шпателем Не наносить на фосфатирующие грунтовки
	Толщина покрытия	До 2 мм за один слой
	Сушка	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C. При принудительной сушке температура не должна превышать 100°C во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии.
	Шлифовка	P120-P240-P320

Фасовка: 0,5; 0,9; 1,64 кг