

**Назначение:** для устранения средних и крупных неровностей на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля. Обладает высокими армирующими свойствами при обработке сварных швов, проржавевших и ослабленных после рихтовки участков металла. Микроволокна, использованные в качестве наполнителя делают шпатлевку более пластичной и легкой в нанесении.

**Цвет:**

**Фасовка:** 0,5; 0,9; 1,64 кг.



## 2К ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ С МИКРО СТЕКЛОВОЛОКНОМ



<b>Продукты</b>	Шпатлевка «Vika с микро стекловолокном»; Отвердитель
<b>Подложки</b>	Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики
<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование Р80-Р120
<b>Смешивание</b>	Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе); Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава
<b>Жизнеспособность</b>	4-6 мин. при 20°C
<b>Нанесение</b>	Шпателем <b>Не наносить на фосфатирующие грунтовки</b>
<b>Толщина покрытия</b>	До 2 мм за один слой
<b>Сушка</b>	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 60°C Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения пластика.
<b>Шлифовка</b>	Р80-Р120

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца