

BODY 255

ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем, время низины 4–5 мин



Воздушная сушка 20–30 мин / 23°C



ИК-сушка 5–8 мин, расстояние 60–70 см



P80–P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Имеет хорошую устойчивость к вибрациям и отличные наполняющие свойства. Идеальна для использования на деталях, подвергающихся температурным перепадам. Подходит для всех металлических и деревянных поверхностей. Быстро сохнет: 20–30 минут при температуре +23°C. Легко шлифуется абразивной бумагой P80–P120, образует идеальную поверхность без пор.

| Артикул | Цвет | Емкость |
|------------|-------|---------|
| 2550800050 | серый | 0.25 кг |
| 2550800001 | серый | 1 кг |
| 2550800012 | серый | 1.8 кг |

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП
- дерева
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



С АЛЮМИНИЕМ

BODY 222

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем, время низины 4–5 мин



Воздушная сушка 35–45 мин / 23°C



ИК-сушка 5–8 мин, расстояние 60–70 см



P120–P180

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель с превосходной адгезией к пластиковым бамперам, кроме PE (полиэтилена). Перед нанесением шпатлевки бампер шлифуют абразивом P120–P180, обезжиривают ANTISIL 770 (NORMAL) или ANTISIL 771 (FAST) и протирают с помощью нетканого материала. Исключительно легко шлифуется абразивной бумагой P120–P240, образуя идеальную поверхность без пор. Не забивает абразивную бумагу. Вследствие высокой эластичности имеет превосходную механическую стойкость.

| Артикул | Цвет | Емкость |
|------------|--------|---------|
| 2220000050 | черный | 0.25 кг |
| 2220200001 | черный | 1 кг |

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Подходит для:

- стекловолоконистых и пластиковых поверхностей
- хрома
- алюминия
- полиэфирных ламинатов
- гальванизированной и нержавеющей стали
- грунтов-наполнителей



СУПЕР ЭЛАСТИЧНАЯ