

BODY 611

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем.
Время жизни
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см



P80-P120

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей, вмятин и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлевка HB BODY PROLINE 611 пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. Имеет адгезию ко всем видам металла: цветные металлы, цинк и т.д.

Артикул	Цвет	Емкость
6110300050	светло-жёлтый	0.25 кг
6110300040	светло-жёлтый	0.38 кг
6110300001	светло-жёлтый	0.9 кг
6110300002	светло-жёлтый	1.8 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты

Подходит для:

- стали
- дерева
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



ЭКОНОМИЧНАЯ

BODY 610

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К

NEW



Смешать 100:3



Наносить шпателем.
Время жизни
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
<70 см



P100-P180

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка подходит для нанесения на все виды металлов, дерево и полиэфирные поверхности. Имеет адгезию к большинству типов оцинкованной стали. Обладает отличными наполняющими свойствами, хорошо держит заданную форму на вертикали. Наносится с образованием однородного покрытия без пор. Благодаря специальной формуле легко шлифуется, без забивания абразивами P100-P180.

Артикул	Цвет	Емкость
6100300002	бежевый	1.8 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты.

Подходит для:

- стали, нержавеющей стали,
- оцинкованной стали
- алюминия
- дерева
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



ОПТИМАЛЬНАЯ