

BODY 202

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 2К



Смешать
100:2-3



Наносить
шпателем,
время низины
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см



P100-P180

BODY 211

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить
шпателем,
время низины
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
<70 см



P100-P240

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная шпатлевка идеально подходит для любых гальванизированных покрытий: всех типов оцинкованного металла, в том числе для «сложных» оцинкованных покрытий нового поколения. Наносится равномерно с образованием однородной поверхности. Обладает высокими наполняющими свойствами, быстро сохнет.

Артикул	Цвет	Емкость
2020300002	бежевый	1.8 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты

Подходит для:

- стали
- гальванизированной стали
- нержавеющей стали
- алюминия
- заводского ЛКП
- полиэфирных ламинатов



АДГЕЗИЯ НА ВСЕ ЦИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, подходящая для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистая, с хорошей наполняющей способностью. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности без пор.

Артикул	Цвет	Емкость
2112300000	светло-жёлтый	0.25 кг
2110300050	светло-жёлтый	0.38 кг
2112300001	светло-жёлтый	1 кг
2112300012	светло-жёлтый	1.8 кг
2112300003	светло-жёлтый	3 кг
2112300005	светло-жёлтый	5 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты

Подходит для:

- стали
- дерева
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



СТАНДАРТНАЯ