

BODY 220

ШПАТЛЕВКА ДОВОДОЧНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем, время жизни 4-5 мин



Воздушная сушка 20-30 мин / 23°C



ИК-сушка 5-8 мин, расстояние 60-70 см



P150-P400

BODY 241

ШПАТЛЕВКА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ 1К



Наносить шпателем



Воздушная сушка 30-50 мин / 20°C



ИК-сушка 5-8 мин, расстояние < 70 см



P240-P400

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Мелкозернистая полиэфирная доводочная шпатлевка для исправления незначительных дефектов на различных поверхностях. Образует гладкое однородное покрытие без пор. Возможно окрашивание без предварительного грунтования. Легко шлифуется абразивной бумагой P150-P400. Также подходит для ремонта пластиковых бамперов.

Артикул	Цвет	Емкость
2200100050	белый	0.25 кг
2200100001	белый	1 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Подходит для:

- дерева
- полиэфирных ламинатов
- стекловолоконистых и
- пластиковых поверхностей
- металла
- грунтов-наполнителей

i

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Однокомпонентный нитроцеллюлозный наполнитель. Идеально подходит для сглаживания небольших неровностей. Образует поверхность без пор. Шпатлевка наносится поверх полиэфирных наполнителей, 1к, 2к грунтов-наполнителей. Нанесение производится в 3-4 слоя с промежутком в 15 минут. Может использоваться промежуточное сухое или мокрое шлифование.

Артикул	Цвет	Емкость
2410600000	зеленый	0.75 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Подходит для:

- 1К-наполнителей
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов

i

БЫСТРОСОХНУЩАЯ 1К