

Универсальная полиэфирная наполняющая шпатлевка



номер артикула	объем	количество штук в коробке
1742	500 ml	10
2404	1000 ml	10

Очистить и шлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 5 + 6 min.	Время отверждения при 20°C 16 + 26 min.	Макс 60°C	P80 + P240

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка для кузовного ремонта. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хранить от перегрева!



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТАЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 47 [г/л]



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка	12 мес
Отвердитель	18 мес

Цвет - желтый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,91 kg / l

- Легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор, во время обработки шпатлевка не забивает абразивную бумагу
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

ПОВЕРХНОСТЬ:

ПОВЕРХНОСТЬ:	АДГЕЗИЯ
Металл	++
Сталь / Алюминий	++
Оцинкованная сталь	++
Старые лако-красочные покрытия	++
Шлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	++
Дерево, Бетон	+

++ отличная / + удовлетворительная / 0 - плохая

НА ШПАТЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2 - компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2 - компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2 - компонентные акриловые грунты
- 2 - компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.