

# ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА МЯГКАЯ SOFT UNI

**MOBIHEL®**

UNI = UNIVERSAL = Универсальная

Шпатлевка двухкомпонентная полиэфирная тонкой структуры предназначена для универсального использования. Относится к новой линейке полиэфирных шпатлевок, выпускается на основе смолы и наполнителей улучшенных характеристик. Шпатлевка обеспечивает легкое нанесение и допускает толстые слои. Отличное шлифование, не забивает абразив, после шлифования не дает усадки. Благодаря мягкости может обрабатываться как вручную, так и механическим способом. Шпатлевка отличается высокой адгезией к ряду подложек различного типа: используется для выравнивания неровностей на стальной, оцинкованной или алюминиевой металлической поверхности.

<b>УПАКОВКА</b>	<b>Упаковка:</b> 6 x 1,8 кг	<b>Артикул:</b> 40090203	
<b>ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.</b>	    		
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>ШПАТЛЕВКА</b>	<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	
	<b>Цвет:</b>	бежевый	красный
	<b>Плотность:</b>	1,762 кг/л	1,2 кг/л
	2004/42/II B(b) (250) 170. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л. VOC настоящего материала составляет 170 г/л.		
<b>ТИП ПОДЛОЖКИ</b>	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, MOBIHEL шпатлевка со стекловолокном Glassfibre, эпоксидные грунты.		
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Обеспылить с применением сжатого воздуха. Очистить поверхность, используя MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство.		
<b>ПОДГОТОВКА СМЕСИ</b>		<b>Смешивание:</b>	100 г MOBIHEL шпатлевка мягкая Soft UNI 2 г ВР отвердитель
		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	3 – 6 мин / 20°C
		<b>Тщательное перемешивание</b>	

# ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА МЯГКАЯ SOFT UNI

**MOBIHEL®**

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>		<b>Нанесение шпателем</b>
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>		<b>При 20°C:</b> готова к шлифованию через: 20 – 30 мин
		<b>ИК коротковолновая сушка:</b> 5 мин расстояние до детали: 70 – 80 см 50% мощности
<b>ШЛИФОВАНИЕ</b>		<b>Шлифование:</b> P120 – P220 – P240 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>		<b>Нанесение:</b> все грунты-наполнители MOBIHEL
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>		<b>Срок хранения:</b> 18 мес
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ</b>	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO <sub>2</sub> . Продукт содержит органические растворители. <b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b>	