







Mipa Felgensilber — Однокомпонентная краска, специально разработанная для колёсных дисков автотранспорта. Краска обладает активными антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией к стальным, оцинкованным и алюминиевым изделиям. Специальная рецептура придаёт Mipa Felgensilber превосходную химическую и механическую стойкость к ударам камней и воздействию воды и солей.



Цвет	Серебристо - алюминиевый				
Расход	5-7 м ² /литр (при 5 мкм)				
Упаковка	250мл, 1л				
поверхность для нанесения	Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, лёгкие сплавы.				
Особые указания	Не наносить при T° ниже +10°C и влажности воздуха выше 75%.				
 Предварительная обработка	Тщательно обезжирить средством Mipa Silikonentferner Отшлифовать абразивом P500-P600. Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить.				
 Смешивание	ВЯЗКОСТЬ материала 4 мм, +20°С, ДИН 53211 - 18-20 сек. Добавление разбавителя Mipa Verdunnung UN21 - 15-20%				
	Нанесение	Давление распыла	Диаметр сопла	Кол-во слоёв	Толщина слоя
	высокого давления	3-5 бар	1,2-1,5 мм	2-3	30-40 мкм
	HVLP	2-3 бар	1,1-1,3 мм	2-3	30-40 мкм
Межслойная выдержка – до матования предыдущего слоя.					
	Воздушная сушка	Параметры сушки	от пыли	монтажная прочность	полное высыхание
		При +20°С	25-35 мин.	4 часа	24 часа
		При +60°С	10-15 мин.	1-2 часа	после остывания
	Время выдержки	При ускоренной сушке 10-15 мин.			
	ИК-сушка	Коротковолновое излучение 7-11 мин. (информация из тех. паспорта источника инфракрасного излучения)			