



Шпатлевка ПЭ

Шпатлёвка полиэфирная (0,7 кг)

Состав: полиэфирная смола, наполнители, специальные добавки.

Назначение: для выравнивания любых поверхностей кузова при ремонтной окраске автомобиля. Обладает высокой адгезией к металлической поверхности, оцинкованной стали, некоторым видам пластмасс. Легко наносится и хорошо обрабатывается.

Применение: Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, ржавчины, шлифовать, обезжирить. Шпатлевку смешать с отвердителем в соотношении 100 : (2–3), хорошо перемешать, нанести на поверхность.

Нанесение: шпателем равномерным слоем.

Жизнеспособность: 4–5 минут при 20 °С.

Сушка: 20–30 минут при 20 °С.

Шлифование: Сухое, абразивными материалами P80–P240.

Виды: универсальная, стеклонаполненная, с алюминием.

Продукт полностью соответствует государственным требованиям безопасности, а также ISO 9001 и ISO 14001.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.



Шпатлевка ПЭ

Шпатлевка полиэфирная (1,8 кг)

Состав: полиэфирная смола, наполнители, специальные добавки.

Назначение: для выравнивания любых поверхностей кузова при ремонтной окраске автомобиля. Обладает высокой адгезией к металлической поверхности, оцинкованной стали, некоторым видам пластмасс. Легко наносится и хорошо обрабатывается.

Применение: Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, ржавчины, шлифовать, обезжирить. Шпатлевку смешать с отвердителем в соотношении 100 : (2–3), хорошо перемешать, нанести на поверхность.

Нанесение: шпателем равномерным слоем.

Жизнеспособность: 4–5 минут при 20 °С.

Сушка: 20–30 минут при 20 °С.

Шлифование: Сухое абразивными материалами P80–P240.

Виды: универсальная, стеклонаполненная, с алюминием.

Продукт полностью соответствует государственным требованиям безопасности, а также ISO 9001 и ISO 14001.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.