

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
17.03.2004г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 1 из 3

Название продукта: APP SOFT Poly-Plast.

Полиэфирная мелкозернистая двухкомпонентная шпаклевка с высокой эластичностью для заполнения неровностей и затирки царапин при ремонтных и лакировочных работах по металлу.

Упаковка: 1,8 кг

Изделие и добавки: APP SOFT Poly-Plast
Отвердитель на основе перекиси в виде пасты.

Основные компоненты: APP SOFT Poly-Plast – ненасыщенные полиэфирные смолы.
Отвердитель – DIBENZOYLPEROXID.

Цвет: Светло-бежевый.

Применение Предназначена для заполнения неровностей и затирки царапин при ремонтных и лакировочных работах по металлу.

Основа

Соответствующие основы:

Сталь, оцинкованная листовая сталь, алюминий, двухкомпонентные наполнители, пластмассы, укрепленные стекловолокном, бетон, древесина.

С целью повышения стойкости к коррозии, участки, ошлифованные до чистого металла, следует загрунтовать двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой APP 2K Grund EP.

Внимание!

Не следует использовать на: реагирующие грунтовки с кислотными отвердителями, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунтовки, а также на термопластичные лаки (Т.Р.А.)

Подготовка основы:



Сталь:

- обезжирить и прошлифовать сухим способом абразивным материалом P80. Стальной оцинкованный лист, алюминий:

- обезжирить и прошлифовать сухим способом абразивной тканью или наждачной бумагой P150-P180. Существующие отделки:

- отшлифовать до чистого металла либо получения соответственной поверхности наждачной бумагой P80-P120, затем выровнять переход в старое покрытие наждачной бумагой P150-P180.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
17.03.2004г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 2 из 3


Название продукта: APP SOFT Poly-Plast.



Перед нанесением шпаклевки, обрабатываемую поверхность следует очистить от пыли и обезжирить растворителем W900 или WB900.

Способ применения

Пропорции смешивания:



100 весовых частей APP SOFT Poly-Plast
2-4 весовые части отвердителя

Внимание!

Следует избегать передозировки отвердителя, поскольку это может стать причиной местного изменения цвета лакового покрытия и плохого отверждения.

Смешивать путем разминания до получения однородного цвета.

Нанесение:



Наносить шпателем тонкими слоями на протяжении периода пригодности, то есть в течение 4-5 минут.
Рекомендуемая температура работы: от +15°C до +25°C.

Сушка



При температуре +20°C дальнейшую обработку можно выполнять через 15-20 минут.

Средневолновой источник излучения: 7-12 минут.

Коротковолновой источник излучения: 5-8 минут

Внимание!

Во время активного просушивания температура не должна превышать +70°C, поскольку это может привести к снижению адгезии, появлению трещин или пузырьков.



Термическая стойкость после отверждения до + 120°C, но не выше термостойкости основы.

После отверждения шпаклевка является стойкой к действию растворителей и кислот, щелочи и соляного раствора невысокой концентрации.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
17.03.2004г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 3 из 3

Название продукта: APP SOFT Poly-Plast.

Шлифовка



После полного отверждения при использовании в качестве:

А) черновой шпаклевки:

- стартовая шлифовка сухим способом: P80
- черновая шлифовка сухим способом: P150/P180

Б) отделочной шпаклевки:

- черновая шлифовка сухим способом: P150/P180
- отделочная шлифовка сухим способом: P240-P320


Покрываемость:

APP PE Poly-Plast Feinspachtel
APP PE Poly-Plast Spritzfuller
APP 2K HS Acrylfiller 5:1
APP 2K HS Acrylfiller 4:1
APP 2K Grund EP
APP 1K Glattspachtel
APP 1K Haftgrund
APP 2K Haftgrund
APP 1K Filler

Чистка инструмента:

Мыть нитроцеллюлозным растворителем непосредственно после употребления.

Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Не допускать замораживания.

Правила безопасности и гигиены труда:

Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в карточке характеристики опасного продукта.



Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/ВОС:

Допустимое значение ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.

250 г/л для APP SOFT Poly-Plast

Максимальное содержание ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.

105 г/л для APP SOFT Poly-Plast

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.