

BODY 697

ЛАК HS SR 2K



2:1



0-10%
разбавителя
740 / 741



Рабочая вязкость
14-16 сек / 20 °C



1,3-1,5 мм,
2-3 бар



Воздушная сушка
8-16 ч / 23 °C,
20-30 мин / 60 °C



ИК-сушка
8-10 мин,
расстояние
60-70 см

BODY 698 HS

ЛАК HS SR 2K



2:1
620 / 752 / 753
/ 754



5-15%
740 / 741



Рабочая вязкость
16-17 сек / 20 °C



1,3-1,5 мм,
2-3 бар



Воздушная сушка
8-16 ч / 23 °C,
20-30 мин / 60 °C



ИК-сушка
8-10 мин,
расстояние
60-70 см

ЛАКИ

Высококачественный материал, относящийся к 2К-акриловой системе. Устойчив к царапинам, прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной маслостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Надежно защищает поверхность. Легко полируется как после рекомендуемой сушки, так и по истечении времени. Благодаря высокому содержанию сухого остатка удобен и экономичен в работе. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 620 на основе полиизоцианатов. Отвердитель HB Body 620, Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул	Цвет	Емкость
6970000001	бесцветный	1 л
6970000005	бесцветный	5 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



ЭКОНОМИЧНЫЙ

АРТИКУЛ ОТВЕРДИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

ЛАКИ

Высококачественный прозрачный лак, относящийся к 2К-акриловой системе. Стойкий к царапинам SR, прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной маслостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Устойчив на вертикали, обладает оптимальной вязкостью для воссоздания шагрени идентичной заводской. Быстро сохнет и легко полируется. Благодаря высокому содержанию сухого остатка удобен и экономичен в работе. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 620 на основе полиизоцианатов. Или отвердители: H 752 SLOW, H 753 NORMAL и H 754 FAST. Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул	Цвет	Емкость
6980000001	бесцветный	1 л
6990000005	бесцветный	5 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ