

BODY 496

ЛАК HS 2K



2:1



0–15%
разбавителя
740



Рабочая вязкость
15–16 сек / 20°C



1,3–1,4 мм,
2–3 бар



Воздушная сушка
14–18 ч / 23°C,
15–20 мин / 60°C



ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см

ЛАКИ

Кристалльно прозрачный глянцевый HS лак, относящийся к 2K-акриловой системе. Устойчивый к царапинам (SR). Высокое содержание сухого остатка, прекрасная растекаемость, быстрое затвердевание и великолепный блеск. Продукт можно применять для полной и частичной окраски. Смешивается с отвердителями BODY 753 NORMAL, BODY 754 FAST или 727 POLAR в соотношении 2:1. При использовании отвердителя BODY 754 FAST или 727 POLAR время сушки сокращается до 20 минут при температуре +60°C.

Артикул	Цвет	Емкость
4960100001	бесцветный	1 л
4960100005	бесцветный	5 л
5200000000	бесцветный	0.4 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



ВЫСОКАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 495

ЛАК СВЕРХБЫСТРОСОХНУЩИЙ 2K



4:1
753 / 727 / 740



0–10%
разбавителя
740



Рабочая вязкость
16–18 сек, 20°



1,3 - 1,4 мм,
2-3 бар



Воздушная сушка:
1 ч / 23°
10 мин / 60°



ИК-сушка
5–7 мин,
расстояние
60–70 см

ЛАКИ

Сверхбыстросохнущий лак BODY 495 MS 4:1 для мастерских с поточным методом работы. Гарантирует долговечный блеск и отличную устойчивость к сложным погодным условиям. Из-за высокой скорости высыхания рекомендуется только для ремонта небольших участков. Отвердитель BODY 727 POLAR на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых материалов отличается высокой химической активностью и обеспечивает очень быстрое высыхание материалов. Отвердитель HB Body 753, HB Body 727, Разбавитель HB Body 740.

Артикул	Цвет	Емкость
4950100001	бесцветный	1 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



СВЕРХБЫСТРОСОХНУЩИЙ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ