

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК V5 AS



MOBHEL®

V5 = Идеальный результат в неидеальных условиях AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам
Бесцветный лак, предназначенный для нанесения на базовые покрытия. Лак отличается коротким временем сушки, отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту. Хороший блеск, не дает усадку. Не требует дополнительного разбавления при смешивании с отвердителем. Прост в нанесении. Не склонен к образованию подтеков. Достойный результат даже в неидеальных условиях работы. Содержит Anti-Scratch добавку, то есть устойчив к микрповреждениям в виде царапин.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	40026402 40026404

	MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 7700		MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 7750		MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 7730	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л 4 x 2,5 л	47155401 47155403	6 x 0,5 л	47901201	4 x 2,5 л	4807203

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
---	---	---	---	---	---









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	0,944 г/мл
		2004/42/II B(e) (840) 540. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 540 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%
		Финишные покрытия и лаки MOBHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.

ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBHEL базовое покрытие.
---------------------	--------------------------

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:		2 ч MOBHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS
				1 ч MOBHEL отвердитель 7700
				2 ч MOBHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS
				1 ч MOBHEL отвердитель 7750
				2 ч MOBHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS
				1 ч MOBHEL отвердитель 7730

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК V5 AS

MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">18°C</div> 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5°C</div> 52 г MOBIHEL отвердитель 7700 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">27°C</div> 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">18°C</div> 52 г MOBIHEL отвердитель 7750 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">35°C</div> 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">27°C</div> 53 г MOBIHEL отвердитель 7730
		Жизнеспособность смеси:	4 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	15 – 17 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,4 мм для рабочей вязкости 15 – 17 сек рекомендована дюза: 1,2 – 1,3 мм DIN 53211 Φ4 / 20°C 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Межслойный интервал:	5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: При 60°C:	16 часов 30 мин
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	5 лет
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		