

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

MOBHEL®

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Лак предназначен для окраски пластиковых деталей: бампер, корпус зеркала, декоративные планки и т.д. Лак отличается высокой степенью матовости (5–15% блеска), высокой эластичностью, отличной механической и химической стойкостью. Лак совместим с остальными бесцветными лаками MOBHEL, что дает возможность получать различные степени матового эффекта.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1,0 л	Артикул: 47056422				
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100		MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300		MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500	
	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 41672261	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 41672661	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 41672701
	6 x 1,0 л	41672222	6 x 1,0 л	41672602	4 x 5,0 л	41672714
	4 x 2,5 л	41672203				
	4 x 5,0 л	41672214				
	MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100		MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4300		MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4500	
Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 41958381	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 47774901	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 47088821	
MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500		
Упаковка: 12 x 0,5 л	Артикул: 41672151	Упаковка: 4 x 5,0 л	Артикул: 41672314	Упаковка: 4 x 5,0 л	Артикул: 41672914	
	4 x 5,0 л	41672114				

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
С.И.З.**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет: прозрачный

Плотность: 1,035 г/мл



2004/42/II В (е) (840) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Финишные покрытия и лаки MOBHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

MOBIHEL®

ТИП ПОДЛОЖКИ

MOBIHEL базовое покрытие

HS версия

ПОДГОТОВКА
СМЕСИ



Пропорции
смешивания
по объему:

18°C
5°C

3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4500
30% MOBIHEL разбавитель 2500

27°C
18°C

3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4100
30% MOBIHEL разбавитель 2100

35°C
27°C

3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4300
30% MOBIHEL разбавитель 2300



Пропорции
смешивания
по весу:

18°C
5°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
33 г MOBIHEL HS отвердитель 4500
35 г MOBIHEL разбавитель 2500

27°C
18°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
33 г MOBIHEL HS отвердитель 4100
35 г MOBIHEL разбавитель 2100

35°C
27°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
33 г MOBIHEL HS отвердитель 4300
35 г MOBIHEL разбавитель 2300

MS версия

ПОДГОТОВКА
СМЕСИ



Пропорции
смешивания
по объему:

18°C
5°C

2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
1 ч MOBIHEL отвердитель 1500
20% MOBIHEL разбавитель 2500

27°C
18°C

2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
1 ч MOBIHEL отвердитель 1100
20% MOBIHEL разбавитель 2100

35°C
27°C

2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
1 ч MOBIHEL отвердитель 1300
20% MOBIHEL разбавитель 2300



Пропорции
смешивания
по весу:

18°C
5°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
48 г MOBIHEL отвердитель 1500
26 г MOBIHEL разбавитель 2500

27°C
18°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
48 г MOBIHEL отвердитель 1100
26 г MOBIHEL разбавитель 2100

35°C
27°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC
48 г MOBIHEL отвердитель 1300
26 г MOBIHEL разбавитель 2300

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

MOBHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Жизнеспособность смеси:	3 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	17 – 19 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 полных слоя = 50 – 60 мкм
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: При 60°C:	16 часов 40 – 45 мин
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см

Степень блеска				Факторы, влияющие на степень блеска		
Смешиваемые лаки	Полумат. ок. 40%	Полуглянц. ок. 60%	Глянц. ок. 80%	Показатель	степень блеска выше	степень блеска ниже
2K HS лак матовый low VOC	87 г	80 г	70 г	интервал между отдельными слоями	менее продолжительный	более продолжительный
2K HS 2:1 лак DH low VOC	13 г	20 г	30 г	толщина пленки	более толстая	менее толстая
2K HS лак матовый low VOC	83 г	70 г	60 г	отвердитель	медленный	быстрый
2K HS 2:1 лак Anti Scratch	17 г	30 г	40 г	разбавитель	медленный	быстрый
2K HS лак матовый low VOC	85 г	80 г	70 г	рабочая вязкость	высокая	низкая
2K HS 2:1 лак FG AS	15 г	20 г	30 г	способ высыхания	ускоренная сушка в ОСК	естественная сушка
				содержание сухого остатка в отвердителе	выше	ниже

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	12 мес
--------------------------------	---	-----------------------	--------

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>
------------------------------	---

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)